

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COLOCACION



Características: Vidrio Float decorado con esmaltes de alta temperatura que logran la fusión del color en el vidrio.

Generalidades: Variación de tonalidad, satinado y dimensión (calibre), son características de los materiales vitrosos.

Colocación: Utilizar mezcla adhesiva color blanca (recomendamos Klaukol blanco o simil), colocarla en forma pareja para evitar aureolas. La junta debe ser de 2 Mm. y se debe utilizar pastina para materiales de baja absorción. (por ej.: el porcelanato)

Corte y Perforación: Para el corte se debe utilizar vidia, diamante o disco de corte para vidrio. En caso de vidia, se aconseja cortar la pieza con la superficie coloreada para arriba, para lograr menos imperfecciones. En caso de corte con disco, se deberá mojar el disco constantemente con agua y cortar hasta la mitad del espesor en cada cara de la pieza. En ambos casos si el corte queda a la vista biselar con lija al agua. El perforado de las piezas se aconseja realizarlo antes de la colocación. Debe utilizarse un taladro de velocidad variable con puntas para vidrio. Durante el perforado la punta debe estar constantemente mojada con agua en posición perpendicular a la pieza. Debe realizarse muy lentamente y hasta la mitad del espesor en cada cara de la pieza. ***No se aconseja realizar la perforación en posiciones cercanas a los bordes, ya que el vidrio podría quebrarse.***

“Cualquier reclamo respecto al producto deberá realizarse previo a la colocación del mismo. No se reconocerán reclamos una vez colocado el material.”

Industria Argentina. 



Ante cualquier consulta dirigirse a nuestro Departamento de Asistencia Técnica (011) 4727-3022

www.ceramicapiu.com - contacto@ceramicapiu.com

Producto Frágil.

