

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COLOCACION

Mosaicos

Características: Los materiales que utilizamos son:

Cerámica decorada HD con esmaltes de alta temperatura, vidrio float decorado HD con esmaltes de alta temperatura y acero inoxidable.

Generalidades: Mosaicos combinados con cerámica decorada, vidrio y acero inoxidable .

Las variaciones de tonalidad, satinado y dimensión (calibre), son características de todos los materiales vitrosos.

Colocación: Utilizar mezcla adhesiva (recomendamos Klaukol blanco o simil), colocarla en forma pareja para evitar aureolas, la junta debe ser de 2mm (utilizar crucetas para juntas), dejar secar la mezcla adhesiva 48 hs
Empastinar utilizando pastina para materiales de baja absorción (por ej. el porcelanato).

Corte y Perforación: Para el corte en piezas grandes se debe utilizar widia, diamante o disco de corte para vidrio o cerámica dependiendo del material, en el caso de corte con widia, se aconseja cortar la pieza con la superficie impresa para arriba para lograr menos imperfecciones, en el caso de corte de disco, se deberá mojar constantemente con agua y cortar hasta la mitad del espesor en cada cara de la pieza, en ambos casos si el corte queda a la vista biselar con lija al agua. Para el perforado de las piezas se aconseja realizarlo antes de la colocación, debe utilizarse un taladro de velocidad variable con puntas para vidrio, durante el perforado la punta debe estar constantemente mojada con agua y en posición perpendicular a la pieza, debe realizarse muy lentamente y hasta la mitad del espesor en cada cara de la pieza.

“ No se aconseja realizar la perforación en posiciones cercanas a los bordes ya que el vidrio podría quebrarse.”

Importante: Los modelos que contengan piezas de acero inoxidable retirar su protección después del empastinado.



Ante cualquier consulta dirigirse a nuestro Departamento de Asistencia Técnica

1131657765 - 1136856252

www.ceramicapiu.com - contactopiu@ceramicapiu.com

Industria Argentina.

